

# DATOS TÉCNICOS

## Suelos bio PURLINE | wineo 1200 flotante (Semi-Rigid)

Revestimiento de suelo resiliente de poliuretano según EN 16776  
Sin adición de cloro, plastificantes o disolventes

# wineo

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL	
<b>Formato</b>	1507 x 246 mm	1000 x 500 mm	
<b>Grosor del producto</b>	5 mm	5 mm	
<b>Peso</b>	9 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Unión de perfil</b>	Fold-Down	LocTec	
<b>Tablas / m<sup>2</sup> por paquete</b>	6 / 2,22 m <sup>2</sup>	6 / 3,00 m <sup>2</sup>	
<b>Paquete / m<sup>2</sup> por palé</b>	48 / 106,77 m <sup>2</sup>	36 / 108,00 m <sup>2</sup>	
<b>Garantía</b>	30 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller – www.wineo.de		

Clasificaciones		Estructura del producto
	<b>Clase de utilización 23</b> EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso
	<b>Clase de utilización 33</b> EN ISO 10874	Zonas de uso comercial intenso
	Resistencia a arañazos EN 16776, anexo A	Clase de utilización 33: ≥ 6 N
	Nivel antideslizante DIN 51130	R 9
	Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas – EN ISO 26987	Excelente resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de intervención
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	~ 7
	Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Ensayo con pata de mueble EN 424	se prueba: Pata tipo 2 – sin variaciones perceptibles
	Ensayo con silla de ruedas EN ISO 4918	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W
	Resistencia de penetración térmica ISO 8302	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
	Reducción acústica de los pasos EN ISO 10140	se prueba
	Estabilidad dimensional EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %
	Eliminación	<u>Ámbito privado:</u> con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> código de residuos AVV 170203



- Elemento decorativo**
  - Capa decorativa de PU con estructura superficial
  - Capa útil grosor ≥ 0,20 mm
  - Papel decorativo
  - Estabilización
- Unión de perfil**  
wood XL – Fold-Down  
stone XL – LocTec
- Capa base**  
Ecuran - material compuesto de alto rendimiento  
Función de Tele-Stop
- Contracara**  
Sistema TEC con fieltro integrado

[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf  
DOP: 2001010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658  
  
www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**  
**A+**  
A+ A B C  
Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

REGISTRINGS-CODE: NAPCCM  
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD GOLD

THE INDOOR CLIMATE LABEL

Bewertung basis eco-bau

floor score  
CERTIFIED BY SGS Global Services

THIRD-PARTY VERIFIED  
EPD  
Institut Bauen und Umwelt e.V.

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL  
M1

**Notas**

- Calefacción de suelo radiante  
Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.