DATOS TÉCNICOS

Suelo bio PURLINE | wineo 1500 sea

Revestimiento de suelo resilente de poliuretano según EN 16776
Sin cloro, disolventes ni plastificantes

wineo

o	wood	wood XL	stone	stone XL	Rollo
Formato	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m
Grosor del producto	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso / tabla/rollo	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²

Clasificaciones		Estructura del producto	
Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1	**Elemento decorativo** • Capa decorativa de PU con estructura superficial • Papel decorativo • Estabilización
Clase de utilización 34 EN ISO 10874	Zonas comerciales de uso intenso		
Clase de utilización 43 EN ISO 10874	Zonas de la industria ligera con uso intenso		
Nivel antideslizante DIN 51130	R 9	2	**Capa base** Ecuran Material compuesto de alto rendimiento
Resistencia al deslizamiento EN 13893	$\mu \geq 0{,}30$ – DS		
Propiedades antiestáticas EN 1815	≤ 2 kV	3	**Contracara** Sistema TEC con fieltro integrado
Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas EN ISO 26987	Resistente (información detallada a solicitud)		
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	~ 7		
Huella residual EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		
Ensayo con pata de mueble EN 424	Pata tipo 0 – sin variaciones perceptibles		
Ensayo con silla de ruedas EN 425	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W		
Resistencia de penetración térmica ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W		
Reducción acústica de los pasos EN ISO 10140	~ 4 dB		
Estabilidad dimensional EN ISO 23999	≤ 0,10 %		
Respuesta a la flexión EN ISO 24344	~ 20 mm		
REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %		

Ensayo de reacción al fuego – navegación marítima y fluvial MSC.307 (88) – IMO 2010 código FTP parte 5	Superado
Valoración de los gases de combustión – navegación marítima y fluvial MSC.307 (88) – IMO 2010 código FTP parte 2	Superado
MED / 3.18c según 2014/90/UE Módulo B - wineo 1500 sea U.S. Coast Guard Approval No.: Módulo D - Windmöller GmbH U.S. Coast Guard No.:	N° de certificado M18008 164.117/EC0045 N° de certificado M18004 164.117/EC0045/M18004

0045
2020

Notas

- Calefacción de suelo radiante
  Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH.